

sols protégés



Rubis

Émulsion pour sols Haute résistance, forte brillance

C'est une émulsion métallisée destinée à la protection des sols lavables notamment les très souples tels que : vinyls, linoleum, PVC ...

Elle présente une forte brillance et une remarquable résistance au trafic.

Elle est non glissante et présente une bonne résistance aux U.V.

Elle peut se lustrer à haute ou très haute vitesse (> 1500 tr/min).



Mode d'emploi

Décaper parfaitement le sol avec un décapant approprié.

Rincer et vérifier que le pH au sol soit compris entre 7 et 8.

Sur sols très poreux, utiliser éventuellement COSNAC BP en couche de fond.

Sur sol parfaitement sec, appliquer une ou plusieurs couches fines de RUBIS avec un mop ou un balai applicateur, en respectant un temps de séchage de 30 à 45 minutes minimum entre chaque application.

L'application doit se faire en croisée.

Entretien avec un détergent neutre ou un régénérant par balayage humide en autolaveuse.

Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode avec un produit approprié, à haute ou très haute vitesse (> 1500 tr/min).

Précautions d'utilisation

Éviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.

Respecter les temps de séchage. Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Vérifier le pH au sol, avant la mise en émulsion. Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.

Température d'utilisation : minimum 5 °C.

Stocker à l'abri du gel.

Données techniques

Aspect : liquide blanc laiteux

pH : 8,10

Densité : 1,03

Consommation: 40 à 60 m² par litre et par couche.

Législation :


- Sécurité : peut déclencher une réaction allergique selon la Directive dite "toutes préparations" 1999/45/CE et ses adaptations.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Emballage : carton de 4 bidons de 5 litres.

14/10/05 Ind.9



EYREIN industrie

Z.I. La Croix-St-Pierre
19800 EYREIN

Tél. 05 55 27 65 27

Fax 05 55 27 66 08